



Produit

Le CS-EASY FOIL SI est constitué d'une membrane feutrée avec coating, perméable à la vapeur d'eau.

La membrane évite que la pluie ou la neige poudreuse n'entrent. Grâce à la surface feutrée de la membrane, la pluie battante et l'humidité coulent de façon hydrophobe le long de la façade. La membrane a une face autocollante pourvue d'une protection en deux ou trois parties, ce qui facilite la mise en œuvre dans les coins.

Exemples d'application

Pour une étanchéité à l'air et à l'eau dans le domaine:

- des menuiseries (aluminium, bois, PVC)
- des joints entre éléments en béton
- des murs-rideaux
- des panneaux en OSB
- des raccords avec nos membranes d'étanchéité

Coloris membrane: noir

Largeurs, longueur et conditionnement

- 100mm x 25m (6 rouleaux par carton)
- 150mm x 25m (4 rouleaux par carton)
- 200mm x 25m (4 rouleaux par carton)
- 250mm x 25m (2 rouleaux par carton)
- 300mm x 25m (2 rouleaux par carton)
- 400mm x 25m (2 rouleaux par carton)

Caractéristiques

- ✓ perméable à la vapeur
- ✓ peut être recouvert d'enduit
- ✓ protection contre la pluie battante
- ✓ surface coupe-vent
- ✓ surface noire
- ✓ adhésif très puissant
- ✓ pas de colle nécessaire, donc un prix de revient intéressant
- ✓ les performances de l'adhésif sont obtenues après 60 minutes
- ✓ force adhésive atteinte après ±3 jours
- ✓ application aisée, même sur des surfaces difficiles

Caractéristiques techniques membrane

Caractéristique	Valeur + unité
Product	Feutre avec coating
Poids (DIN EN 1849-2)	120 g/m ² +/-10%
Classification au feu (DIN EN 13501)	E
Etanchéité à l'eau pénétrante	W1
Colonne d'eau (DIN EN 20811)	> 400 cm WS
Valeur μ_d	2 m +/- 0,50
Résistance aux UV	3 mois
Etanchéité à l'air (DIN EN 12114)	< 0,01 m ³ /(h.m)
Test de vieillissement de la membrane selon la directive de l'IFT MO-01/1:2007 au moyen de sur- et de souspressions variables de ± 100kg/m ² de membrane	Réussi V50 < 0,01 m ³ /(h.m)
Etanchéité à la pluie battante (DIN EN 1027)	> 1200 Pa
Résistance à la température	-40°C à +80°C
Résistance à la traction (DIN EN 12311-2/A) <ul style="list-style-type: none"> • longitudinale • transversale 	210 N/50 mm +/-30 140 N/50 mm +/-20
Allongement à la rupture (DIN EN 12311-2/A) <ul style="list-style-type: none"> • longitudinale • transversale 	110% +/-30 130% +/-30

Caractéristiques techniques adhésif

Caractéristique	Valeur + unité
Adhésif	Dispersion acrylique sans solvants
Support de l'adhésif	Tissu à fibres de polyester
Poids	230 g/m ²
Protecteur	Film de PP siliconé
Epaisseur (sans protecteur)	±0,23mm
Adhésion [DIN EN 1939 (2003)]	≥ 35N/25mm
Résistance au cisaillement dynamique (test interne)	≥ 15N/cm ²
Résistance à la température	de -40°C à +100°C
Résistance au vieillissement	Très bien

CS-EASY FOIL SI

Largeurs des protections de la face adhésive :

- 100 mm : 30 mm + 70 mm
- 150 mm : 30 mm + 60 mm + 60 mm
- 200 mm : 30 mm + 85 mm + 85 mm
- 250 mm : 30 mm + 110 mm + 110 mm
- 300 mm : 30 mm + 135 mm + 135 mm
- 400 mm : 30 mm + 185 mm + 185 mm

Remarques

Les supports doivent être non-friables, exempts de poussière et de graisse.

Avant l'application d'un adhésif sur les menuiseries ou sur des surfaces non poreuses, bien dégraisser celles-ci à l'aide du nettoyant universel Dow Corning® R40 (disponible en 1 ou en 5 L) et d'un chiffon doux non peluchant.

Primaire

Lors de l'application sur des substrats poreux (béton, Ytong,...) un adhésif de 80mm est recommandé. La force adhésive dépend fortement de la surface et doit être testée chantier par chantier. Si la force adhésive est insuffisante, il faut refaire le test à l'aide du Primaire Novoproof® Primer.

Remarque

Utilisez toujours un maroufleur dur pour appliquer assez de pression sur la membrane. Deux versions sont disponibles, l'une en caoutchouc silicone, l'autre en métal.

Note

Les informations contenues dans le présent document sont offertes de bonne foi et sont considérées comme étant exactes.

Toutefois, comme les conditions et les méthodes d'application de nos produits n'étant pas sous notre contrôle, ces informations ne peuvent remplacer les essais permettant à l'utilisateur de s'assurer que les produits sont sans danger, efficaces et satisfaisants.

Les suggestions d'emploi ne doivent pas être prises comme une incitation à enfreindre un brevet quelconque. La seule garantie offerte par Castelein Sealants est que ce produit sera conforme à nos conditions de vente en vigueur au moment de l'expédition.

Votre recours exclusif en cas de non-observation de cette garantie est limité au remboursement du prix d'achat ou au remplacement de tout produit qui s'avérerait ne pas être conforme à cette garantie.

Etat des données techniques du fournisseur au 05-2018.

Le fabricant se réserve tout droit de modification. 2018 10 05