

FLUX DECAPANT EN PATE SELECTARC AG-FLUX (200GR)

SELECTARC



Conforme aux normes : EN 1054 : FH10.

Pâte prête à l'emploi

rendement élevé avec une application minimale

utilisé pour les installations de gaz combustible

utilisations : brasage à l'argent des métaux ferreux et cuivreux, installations de gaz combustible,

peut être assemblé avec l'alliage acier carbone, acier inoxydables et alliages cuivreux

température d'application : 500 à 800°C

flux sans acide borique

certifié A.T.G.

Référence	Unité de vente
380702313100	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- conditionnement (gr) : 200